



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNLUBE AW

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNLUBE AW — це високоякісні універсальні гідравлічні оливи з високим ступенем чистоти та протизносними властивостями. Вони мають відмінну термоокиснювальну стабільність, захищають від іржі, корозії та утворення піни, щоб забезпечити максимально можливий термін служби. Оливи SUNOCO SUNLUBE AW забезпечують відмінний захист від зносу насосів та інших компонентів гідравлічної системи.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

SUNOCO SUNLUBE AW містять високоочищені базові оливи для тривалого терміну служби та спеціальні присадки для захисту проти зносу некритичних застосувань. Оптимальне співвідношення ціни та вартості, дуже хороша термостійкість та стійкість до окиснювання забезпечують необхідний захист ключових компонентів.

ЗАСТОСУВАННЯ

SUNOCO SUNLUBE AW призначені для універсального використання, у тому числі в гідравлічних системах промислового та гірничодобувного обладнання, помірно-навантажених передач, а також для змащення устаткування загального призначення.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

Dennison HF-2

Vickers I-286-S

Cincinnati Lamb P-68, P-69, P-70



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТУ	4003	4013	4033
Продукт SUNLUBE	AW 32	AW 46	AW 68
Густина ° API	31,5	30,0	28,5
В'язкість, cSt @ 40 °C	32	46	68
Індекс в'язкості	100	100	100
Температура спалаху, °C	215	220	220
Температура застигання, °C	-33	-29	-24
Уміст цинку, wt. %	0,023	0,023	0,023
Окиснювальна стабільність, h	3500+	3500+	3000+
Піна, D892, Послідовність I/II/III	20/0	20/0	20/0
FZG тест, витримка ступеня навантаження	10	10	10
Корозія міді, D130	1B	1B	1B
Тест на іржу, D665	виконує	виконує	виконує

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>