



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO TH-LT FLUID

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO TH-LT FLUID – це виключно високоякісна універсальна гідротрансмісійна олива для тракторів, спеціально розроблена з використанням синтетичних компонентів для забезпечення визначних низькотемпературних характеристик у холодних погодних умовах. Вона розроблена відповідно до тих самих стандартів експлуатаційних властивостей, що й рідина SUNOCO TH FLUID, та призначена для застосування в тих випадках, коли потрібна олива з більш низькою в'язкістю для застосування у всіх основних марках сільськогосподарської та позашляхової техніки, в якій встановлено загальний резервуар для оливи.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Завдяки спеціальним модифікаторам в'язкості та синтетичним компонентам олива SUNOCO TH-LT FLUID має покращенні низькотемпературні характеристики плинності та має покращені фрикційні властивості, які оптимізують роботу зчеплення та валу відбору потужності. Розроблена для покращення контролю вібрації валу відбору потужності, сумісності з матеріалами деталей зчеплення та еластомерами. Вона має високий індекс в'язкості та дуже високу стійкість до зсуву, забезпечує покращений контроль мокрих гальм і відмінний захист від іржі, корозії та роз'їдання кольорових металів. SUNOCO TH-LT FLUID має виняткові протизносні характеристики, стійкість до екстремальних навантажень та відмінні властивості за низьких температур для надійного захисту ключових компонентів.

ЗАСТОСУВАННЯ

SUNOCO TH-LT FLUID розроблена для надпотужних трансмісій, диференціалів, бортових передач, гідравлічних систем, систем кермового управління з підсилювачем, мокрих гальм, коробок відбору потужності та гідростатичних приводів. Підходить для поповнення та повторного заповнення систем, а також може бути застосована в деяких трансмісіях комерційного транспорту, для яких рекомендована рідина Type A (Suffix A), Dexron або Type F.



СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

API GL-4	John Deere J14B/C, J20A/B, J20C (Hygard), J20D (Low Vis Hygard) J21A
Allison Type C-4	Kubota Super UDT2 Fluid
AGCO Power Fluid 821 XL	Massey Ferguson M1110, M1127B, M1129A, M1143, M1141 (Permatran III)
Case IH MS1210, MS1209, MS1207, MS1206, MS 1204- 07/09	Minneapolis-Moline 35154, 35202, 35301
Case New Holland (CNH) MAT-3509, 3525, 3506, 3505	Sauer-Sundstrand Hydrostatic Transmission Fluid
Caterpillar TO-2	VALTRA G2-08
Dennison HF-0, HF-1, HF-2	VCE (Volvo) WB 101
Fendt	Vickers M-2950-S, I-286-S, 35VQ25
Ford ESN M2C134-A/B/C/D, FNHA-2C-201.00, FNHA-2-C-200.00, M2C86-B/C, M2C41-B, M2C48-A/B	White Farm Equipment Q-1705, Q-1722, Q1766B, Q-1802 (Type 55 Fluid), Q-1826 (HTF)
International Harvester B-6 Hy-Tran	ZF TE-ML 03E/05F/06E/06F/06K/17E/21F

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТУ	4233
В'язкість, cSt @40°C	34,3
В'язкість, cSt @100°C	7,4
Індекс в'язкості	190
В'язкість за Брукфільдом, cP @-40°C	11500
Температура спалаху, °C (°F)	190 (374)
Температура застигання, °C (°F)	-51 (-60)
Цинк, %	0,149
TBN	9,6

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>