



## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

### SUNOCO SUNVIS 600

#### ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNVIS 600 — це серія безцинкових нетоксичних гідравлічних олів з протизносними та біологічно-розкладними властивостями. Вони розроблені для систем високого тиску, які експлуатуються в екологічно чутливих регіонах. Ці високоякісні беззолні оливи нетоксичні для риб та інших водних мешканців і призначені для використання в лопатевих, ротаційних та шестеренних насосах або компресорах, а також в циркуляційних системах та верстатах.

#### ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Оливи серії SUNOCO SUNVIS 600 характеризуються здатністю запобігати зносу, іржі, окисленню, утворенню піни, потраплянню повітря та води. Оливи забезпечують надзвичайну термічну стабільність на додаток до своєї нетоксичної та біорозкладної природи. Оливи SUNOCO SUNVIS 600 рекомендуються для застосувань, де використання мастильних матеріалів, що містять токсичні важкі метали обмежено через загрозу забруднення ґрунту або води.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Оливи серії SUNOCO SUNVIS 600 призначені в основному для використання в гідравлічних системах обладнання, що розташоване поблизу екологічно чутливих районів, таких як національні парки, заповідники або гірськолижні курорти. Ці оливи також можуть використовуватися в будь-яких гідравлічних системах для яких важлива якість оливи та екологічна відповідальність або де безцинкова гідравлічна рідина визначена OEM. Беззолні гідравлічні оливи серії SUNOCO SUNVIS 600 сумісні з більшістю цинковмісних гідравлічних олів, однак змішування двох продуктів зменшить екологічні переваги та ефективність.

#### СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

DIN 51524 Part II, Anti-wear Hydraulic Oils (Type HLP)

ISO 11158 (Type HM)

ASTM D6158-16

SAE MS1004

AIST 127

Bosch Rexroth RDE 90235, 90245

Conestoga Pump

Eaton-Vickers E-FDGN-TB002-E

Fives P-68, P-69, P-70

Hitachi Advanced Hydraulic Oil

JCMAS P041 HK

Parker-Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, HF-2

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, БЦ Regus, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТУ	4263	4223	4663	4653	4243	4253
Продукт SUNVIS	615	622	632	646	668	6100
В'язкість, cSt @40 °C	15	22	32	46	68	100
В'язкість, cSt @100 °C	3,5	4,8	6,2	7,5	8,9	10,8
Індекс в'язкості	93	108	100	100	98	96
Температура спалаху, °C	180	190	200	210	220	240
Температура застигання, °C	-55	-50	-50	-42	-37	-25
TOST, D943, h	10 000+	10 000+	10 000+	10 000+	10 000+	5 000+
Деемульгування, max.	<15	<15	<15	<15	<15	<15
FZG тест, витримка ступеня навантаження	-	-	12	12	12	-
Біорозкладність за 28 днів, OECD 301B, %	20-59	20-59	20-59	20-59	20-59	20-59
Діелектрична міцність, kV*	48	48	40	47	48	48

\*Вимірювання діелектричної міцності вказано на місці виробництва. Діелектрична міцність швидко погіршується через забруднення частинками бруду та вологою; олива завжди повинна бути чистою і сухою.

## ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>