



## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

### SUNOCO SUNVIS 1000 HVI

#### ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNVIS 1000 HVI - це серія високоякісних протизносних гідравлічних оливо, яка спеціально розроблена для застосування в широкому діапазоні температур або в тих випадках, коли потрібна стабільність в'язкості оливи під час коливання температур. Оливи даної серії створені на основі гідрооброблених базових оливо групи II, загуснику з високою стійкістю до зсуву та вдосконаленої системи присадок для задоволення найсуворіших вимог виробників сучасних гідравлічних систем, які обладнанні насосами високого тиску, та інших критичних вимог.

#### ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Гідравлічні оливи серії SUNOCO SUNVIS 1000 HVI мають виняткову стійкість до термічного окиснення та високу ефективність за низьких або високих температур, що забезпечує збільшений термін служби. Їх надійний захист проти зносу, іржі та корозії, швидке відділення води та повітря, а також гідролітична стабільність знижує кількість поломок та допомагає підвищити ефективність гідравлічних систем. Оливи SUNOCO SUNVIS 1000 мають високу діелектричну міцність та підходять для використання в автовишках для обслуговування електричних мереж, як ізоляційні оливи\*.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Оливи серії SUNOCO SUNVIS 1000 HVI призначені для застосування в гідравлічних системах та системах передачі потужності, які експлуатуються в широкому діапазоні навколишніх та робочих температур, в системах де потрібні оливи зі збільшеними інтервалами заміни, або у критично важливих гідравлічних системах. Вони застосовуються в гідравлічних системах екскаваторів, кранів та гідростатичних приводів за найважчих умов експлуатації, а також у гідравлічних системах, що працюють під високим тиском та потребують оливо з високим ступенем несучої здатності та захисту від зносу. Гідравлічні оливи серії SUNOCO SUNVIS 1000 HVI рекомендуються для всесезонного застосування в мобільному обладнанні, а саме крани, автовишки, підйомники тощо.

#### СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

DIN 51524 Part 3 HVLP  
AFNOR NFE 48-603 (HV)  
ISO 11158 HV

Poclain  
Hitachi  
Cincinnati Lamb  
Eaton  
Vickers  
Denison

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТУ	4873	4813	4823	4833	4843	4863
Продукт SUNVIS	1015	1022	1032	1046	1068	1100
В'язкість, cSt @40°C	15	22	32	46	68	100
Індекс в'язкості	152	151	144	145	148	135
Температура спалаху, °C	180	192	219	222	232	242
Температура застигання, °C	-55	-45	-40	-40	-42	-42
Тест на іржу	+	+	+	+	+	+
Тест на емульсію 30 хвилин, макс @54 °C	+	+	+	+	+	
Тест на емульсію 30 хвилин, макс @82 °C						+
Тест на утворення піни, піна після 10 хв відстоювання для всіх послідовностей	+	+	+	+	+	+
Випробування на стабільність турбінної оливи, годин	5000+	5000+	5000+	5000+	5000+	4000+
Рівень навантаження FZG, мін			11	11	11	11
Густина, kg/m <sup>3</sup> @15 °C	855	857	861	855	858	861
Діелектрична міцність, kV мін*	35	35	35	35	35	35

\*Вимірювання діелектричної міцності проводилося на виробництві. Діелектрична міцність швидко погіршується унаслідок забруднення оливи твердими частинками та вологою; олива завжди має бути чистою та сухою.

## ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>