



## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

### SUNOCO DURAGEAR FE

#### ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO DURAGEAR FE — офіційно схвалені Eaton, повністю синтетичні, високоякісні оливи для силових передач вантажного транспорту. Розроблені для відповідності жорстким гарантійним вимогам щодо подовжених інтервалів сервісного обслуговування.

#### ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

SUNOCO DURAGEAR FE розроблені для забезпечення екстремальної чистоти та неперевершеної термостабільності в жорстких умовах експлуатації. Ці оливи мають покращені трибологічні властивості та виняткову стійкість до зсуву, що сприяє економії пального в деяких сферах застосування.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

SUNOCO DURAGEAR FE забезпечують стабільні експлуатаційні характеристики в силових передачах вантажного транспорту, де екстремальний контактний тиск та ударні навантаження зубчатих передач є нормою.

#### СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

API GL-5 / MT-1

SAE J2360

MIL-PRF-2105E

Eaton Roadranger

Dana Corporation

SHAES 429

Mack GO-J plus / GO-J

ArvinMeritor O-76-B, O-80

International TMS-6816



## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТУ	6423	6433
В'язкість SAE	75W-90	80W-140
В'язкість, cSt @40 °C	103	225
В'язкість, cSt @100 °C	15	26
Індекс в'язкості	152	148
Густина, kg/m <sup>3</sup>	891	870
Температура спалаху, °C	215	210
Температура застигання, °C	-45	-36
Піна, ASTM D892, послідовність I, II, III	виконує	виконує

## ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>