



## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

### SUNOCO CHALLENGE AC SYNTHETIC COMPRESSOR FLUID

#### ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO CHALLENGE AC SYNTHETIC COMPRESSOR FLUIDS - це серія повністю синтетичних компресорних олив, що виготовлені з високоякісних PAO (поліальфаолефінових) базових олив і розроблена для гвинтових, відцентрових, пластинчастих та поршневих компресорів. Оливи серії SUNOCO CHALLENGE AC SYNTHETIC COMPRESSOR FLUIDS мають багато переваг у порівнянні зі звичайними, та багатьма іншими синтетичними компресорними оливами завдяки низькій температурі застигання, високому індексу в'язкості та відмінним властивостям деемульгування. SUNOCO CHALLENGE AC SYNTHETIC COMPRESSOR FLUIDS – це ваше остаточне рішення вибору компресорної оливи!

#### ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Оливи серії SUNOCO CHALLENGE AC SYNTHETIC COMPRESSOR FLUIDS забезпечують виняткову стійкість до окиснення та термічну стабільність, що дозволяє збільшити інтервали обслуговування та заміни. Ширший робочий діапазон дозволяє використовувати оливи в багатьох сферах застосування та середовищах. Оливи сумісні з багатьма різними мастильними матеріалами.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Серія олив SUNOCO CHALLENGE AC SYNTHETIC COMPRESSOR FLUIDS спеціально розроблена для змащування відцентрових, гвинтових, поршневих або пластинчасто-роторних компресорів. Оливи можуть бути використані для змащення кулькових або роликових підшипників та обладнання, що працює за екстремальних низьких або високих температур.

#### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТУ	92143	92153	92163	92173	92183
ISO VG	32	46	68	100	150
Індекс в'язкості	137	136	132	138	120
Питома вага	0,852	0,8535	0,8610	0,8620	0,8899
Густина, lbs/gal	7,11	7,13	7,17	7,18	7,41
Температура спалаху, °C	249	269	271	290	288
Температура застигання, °C	-60	-42	-43	-46	-45
Температура самоспалаху, °C	388	396	396	404	404
Тенденція до емульгування	40/40/0 10 хв	40/40/0 10 хв	40/40/0 20 хв	40/40/0 15 хв	42/38/0 15 хв

#### ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.



**ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ»** – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>