



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO AMBER SEMI-FLUID GREASES

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO AMBER SEMI-FLUID GREASES — це універсальні мастила загального призначення, що рекомендовані для застосування в таких умовах як: робочі температури становлять від -34 до +121 °С; навантаження середнього ступеня та потрібен напіврідкий продукт. Багатоцільові протизадирні літєві мастила SUNOCO AMBER SEMI-FLUID GREASES розроблені для використання в широкому спектрі промислових і автомобільних застосувань, де бажані текучі властивості.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Мастила SUNOCO AMBER SEMI-FLUID GREASES виготовляються з різним класом консистенції NLGI 0, 00 і 000 та використанням високоякісних базових олів, літєвого 12-гідроксистеаратового мильного загусника, протизадирних і протизносних присадок, а також інгібіторів корозії та окиснення. Вони мають хорошу несучу здатність для захисту від зносу, добру стійкість до окиснення та захищають від іржі і корозії. Вони стійкі до зсуву і термічного впливу та особливо підходять для використання в централізованих системах змащення.

ЗАСТОСУВАННЯ

Мастила SUNOCO AMBER SEMI-FLUID GREASES розроблені для використання в різноманітному промисловому обладнанні, у тому числі відцентрових насосах, вентиляторах, підшипниках ковзання та роликів підшипниках компресорів. Забезпечують виняткову ефективність у централізованих системах змащення, коробках передач та багатьох інших застосуваннях.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

NLGI 0

NLGI 00

NLGI 000



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукту	9413	9423	9473
Клас консистенції NLGI	0	00	000
В'язкість базової оливи, cSt @40 °C	150-170	150-170	150-170
В'язкість базової оливи, cSt @100 °C	15,6	15,6	15,6
Індекс в'язкості	>95	>80	>80
Пенетрація, після 60 циклів	355-385	400-430	445-475
Температура каплепадіння, °C	>149	-	-
Корозія мідної платівки @90 °C, 3 hrs.	1b	1b	1b
Окиснювальна стабільність, 100 hrs., psi loss	5	-	-
Тімкен ступінь навантаження, ОК, lbs	40	40	40
Тест захисту від корозії	витримує	витримує	витримує

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані мастильні матеріали не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттеві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованими мастильними матеріалами може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>