



## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

### SUNOCO GEAR GL-4 HYPERFLOW LL+Z5 75W-80

#### ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO GEAR GL-4 HYPERFLOW LL+Z5 75W-80 – це високоефективна повністю синтетична трансмісійна олива. Призначена для механічних коробок передач останнього покоління, що експлуатуються під великими навантаженнями. Виключна якість складових компонентів оливи дозволяє рекомендувати її для продовжених інтервалів заміни та як оливу, що сприяє економії пального.

#### ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Олива SUNOCO GEAR GL-4 HYPERFLOW LL+Z5 75W-80 має виключні низькотемпературні властивості і забезпечує легке перемикання передач та початок руху навіть під час запуску за низьких температур. Працездатна в широкому інтервалі від дуже низьких до дуже високих температур. Має відмінні властивості, які забезпечують тривалі інтервали заміни. Запобігає зносу, іржі та окисненню. Завдяки антифрикційним властивостям сприяє економії пального. Знижує витрати на технічне обслуговування та підвищує комфорт водіння за рахунок більш плавного перемикання передач.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Олива SUNOCO GEAR GL-4 HYPERFLOW LL+Z5 75W-80 рекомендована для важко-навантажених зубчастих трансмісій, що працюють за дуже високих температур. Придатна для трансмісій, що обладнанні ретардерами VOITH CLASS B, які використовуються багатьма виробниками. Дуже ефективна там де потрібне легке перемикання передач і стійкість до екстремально-низьких температур (до -40 °C). Застосовується з подовженими інтервалами заміни (до 540 000 км).

#### СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

SAE 75W-80

API GL-4

MAN 341 Type Z-5

MB 235.28

ZF TE ML 01E/02E/16P



## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	GEAR GL-4 HYPERFLOW LL+Z5 75W-80
Клас в'язкості SAE	SAE J306	75W-80
Густина @15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D-1298	860
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	9,4
В'язкість, cSt @40 °C	ASTM D-445	54
Індекс в'язкості	ASTM D-2270	150
В'язкість, cP @-40 °C	ASTM D-2983	<50000
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	>220
Температура застигання, °C	ASTM D-97	-42

## ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>