



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO MULTI DUTY GREASE EP

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO MULTI DUTY GREASE EP – серія високоефективних багатоцільових мастил, які відрізняються між собою за класом консистенції. Мастила розроблені для виконання широкого кола вимог до матеріалів з протизадирними (EP – extreme pressure) властивостями та високою вантажопідйомністю. Формула мастил містить високоочищені базові оливи та присадки виготовлені за останніми технологіями, у тому числі антизадирні.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Забезпечують надійне тривале змащення як за високих, так за низьких температур від -20 до +120 °С, короткочасно до +135 °С.
- Відрізняюся високою адгезією.
- Мають дійсно хороші водостійкі характеристики.
- Стійкі до змін консистенції за великих навантажень і високих швидкостей.
- Легкі до прокачування як в централізованих системах змащення, так і в ручних інструментах для змащення.

ЗАСТОСУВАННЯ

Це дійсно надійні багатоцільові мастила, які підходять для важких умов експлуатації в промисловості, на морі або на транспорті. Вони придатні для всіх типів підшипників, що працюють з великими навантаженнями, вібрацією або наявністю вологи. Мастила можуть бути використані для захисту від появи пітингу або прискореного зносу підшипників і канавок в карданних передачах та в щілинних з'єднаннях з високим крутним моментом. Ефективні для централізованих систем змащування, і для автоматичних систем подавання мастила (NLGI 0, 00). Використовуються для змащення брукс, підшипників та шестерень у закритих системах.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

Клас консистенції NLGI	00	0	1	2	3
DIN 51502	KP00G-30	KP0G-30	KP1K-20	KP2K-20	KP3K-20
ISO 6743/9	L-XCBEВ-00	L-XCBEВ-0	L-XBCEВ-1	L-XBCEВ-2	L-XBCEВ-3

Додатково SUNOCO MULTI DUTY GREASE EP 00 відповідає таким специфікаціям:

Lincoln

MAN 283 Li-P000

MB 264.0

Tecalemit

Willy Vogel

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клас консистенції NLGI	DIN 51818	00	0	1	2	3
Загусник	-	літєвий				
Колір	візуально	янтарний				
В'язкість базової оливи	ISO 3448	100/150	100/150	100/150	100/150	100/150
Температура крапання, °C	ASTM D-2265	>180	>180	>190	>200	>200
4-кульковий тест - зварювання - знос, пляма (мм)	ASTM D-2596 ASTM D-2266	>300 <0,50	>300 <0,50	>300 <0,50	>300 <0,50	>300 <0,50
Втрата пенетрації, після 105 робочих ходів @25 °C, %	ASTMD-217	-	-	±10	±10	±10
Стойкість до води @90 °C, 3h	DIN 51807	1	1	1	1	1
Етсог тест на корозію	DIN 51802	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Корозія міді @100 °C, 24h	ASTM D-4048	1b	1b	1b	1b	1b
Тімкен ступінь навантаження, ОК, lb	ASTM D-2509	-	-	45	45	45

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані мастильні матеріали не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованими мастильними матеріалами може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>