



## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

### SUNOCO SUNAPLEX 781

#### ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNAPLEX 781 – це багатоцільове високоефективне водостійке мастило створене на основі комплексного алюмінієвого загусника в поєднанні з мінеральною базою високого ступеня очистки та спеціально підібраного пакета присадок.

#### ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Дуже стабільна консистенція, незначні зміни за високих робочих температур.
- Має високу стійкість до прісної та морської води, пари.
- Висока механічна стійкість під час безперервної роботи.
- Відмінна адгезія.
- Ефективно захищає змащені поверхні від корозії та іржі.
- Хороша ущільнювальна здатність і прокачуваність.
- Робоча температура: від -30 до +160 °С.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Мастило SUNOCO SUNAPLEX 781 використовується як багатоцільове мастило, де потрібні відмінні водостійкі властивості. Мастило підходить для змащування підшипників, ланцюгів, напрямних ковзання тощо, які піддаються середнім навантаженням і високим температурам.

#### СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

NLGI 2

#### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ХАРАКТЕРИСТИКИ                                       | МЕТОД       | SUNAPLEX 781         |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Клас консистенції NLGI                               | DIN 51818   | 2                    |
| Тип загусника                                        | -           | алюмінієвий комплекс |
| Колір                                                | візуально   | блідо-білий          |
| В'язкість базової оливи @40 °С, cSt                  | ASTM D-445  | 220                  |
| В'язкість базової оливи @100 °С, cSt                 | ASTM D-445  | 16,5                 |
| Температура крапання, °С                             | ASTM D-2265 | >260                 |
| 4-ох кульковий тест<br>- навантаження зварювання, Kg | ASTM D-2596 | >250                 |

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



## **ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ**

Відпрацьовані мастильні матеріали не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованими мастильними матеріалами може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

