



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO BRILLANT GREASE

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO BRILLANT GREASE – це алюмінієве комплексне мастило, виготовлене з комбінації білих фармацевтичних олив і синтезованих вуглеводнів, посилені спеціально підібраним пакетом присадок і твердими компонентами для оптимальної продуктивності. Універсальне харчове мастило, яке можна використовувати в багатьох сферах застосування.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Дуже хороші протизадирні (EP) і протизносні (AW) властивості.
- Хороша стійкість до окислення.
- Захищає від корозії.
- Відмінна стійкість до навантаження.
- Підходить для харчової техніки.
- Робоча температура: від -20 до 130 °C, з випадковими піками 150°C.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Підходить для змащування застосувань, де можливий випадковий контакт з їжею, для всіх видів харчової промисловості.
- Підшипники кочення та ковзання, що працюють на середніх швидкостях, до DN 500 000.
- Ланцюги та напрямні ковзання.
- NLGI 0 & 00: підходить для централізованих систем змащення, що вимагають напіврідкого мастила.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

Клас консистенції NLGI	00	0	2
ISO 6743/9	L-XBGIB-00	L-XBGIB-0	L-XBGIB-2
NSF	H-1	H-1	H-1
Kosher	+	+	+
Halal	+	+	+



ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клас консистенції NLGI	-	00	0	2
Загусник	-	алюмінієвий комплексний		
Колір	візуально	білий		
В'язкість базової оливи @40 °C, cSt	ASTM D-445	150	150	150
Температура крапання, °C	ASTM D 566	>230	>230	>230
Стійкість до води @90 °C	DIN 51807/T1	0	0	0
Відділення оливи, %	IP-121	4,1	4,1	4,1
4-ох кульковий тест				
- зварювання, Kgs	ASTM D-2596	>310	>310	>310
- знос, пляма (mm)	ASTM D-2266	0,55	0,55	0,55

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані мастильні матеріали не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованими мастильними матеріалами може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>