



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNFOOD GL FS

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNFOOD GL FS - це серія високоякісних олів харчового класу, виготовлені з повністю синтетичних базових олів - поліальфаолефінів (PAO) - і посилені спеціально підібраних присадок. Нетоксичні олива, що показані до використання в харчовій промисловості та тих застосуваннях, де можливий випадковий контакт з їжею.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Нетоксичні рідини.
- Відмінна змащувальна здатність.
- Тривалий термін служби.
- Хороші змащувальні та антиоксидантні властивості.
- Висока стійкість до термічної деградації та окислення.
- Хороші антиоксидантні, протизносні та антикорозійні властивості.
- Підходить для випадкового контакту з їжею, не матиме негативного впливу на останню.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Всі види промислових трансмісій.
- Ланцюги.
- Змащування різноманітних механізмів у харчовій і фармацевтичній промисловості, які вимагають мастильний матеріал харчового класу.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

DIN 51517 частина 3 - CLP



ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	SUNOCO SUNFOOD GL FS				
ISO VG	-	150	220	320	460	680
Колір	ASTM D-1500	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Густина @15 °C, kg/m ³	ASTM D-1298	860	865	870	880	883
В'язкість, cSt @40 °C	ASTM D-445	155	221	320	440	650
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	20,7	28,3	38,8	51,1	65,4
Індекс в'язкості	-	156	165	172	173	174
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	>260	>260	>260	>260	>260
Температура застигання, °C	ASTM D-97	-38	-33	-30	-27	-34
Корозія мідної стрічки, 100°C, 3 год	ASTM D-130	1b	1b	1b	1b	1b
Тест на корозію, дистильована вода	ASTM D-665	Проход ить	Проход ить	Проход ить	Прохо дить	Прохо дить
NSF реєстраційний номер	-	171483	171484	165758	-	-
Halal	-	Так	Так	Так	Так	Так
Kosher	-	Так	Так	Так	Так	Так

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>