



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNFOOD MPF FS

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNFOOD MPF FS - це серія універсальних та харчових олив, створених на основі повністю синтетичних базових олив - поліальфаолефінів (PAO) – і спеціально підібраних добавок. Нетоксичні мастила і показані до використання в харчовій промисловості, в тих застосування, де можливий випадковий контакт з їжею.

Універсальний і посилений склад Sunfood MPF FS дозволяє використовувати його в гідравлічних системах, компресорах та вакуумних насосах.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Нетоксичні рідини.
- Відмінна змащувальна здатність.
- Тривалий термін зберігання.
- Хороші змащувальні та антиоксидантні властивості.
- Висока стійкість до термічної деградації та окислення.
- Хороші антиоксидантні, протизносні та антикорозійні властивості.
- Нейтральна продуктивність з ущільненнями.
- Підходить для випадкового контакту з їжею, не матиме негативного впливу на останню.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Гідравлічні схеми, домкрати та елеватори.
- Всі види повітряних компресорів, гвинтові, лопатеві та поршневі, де використовується синтетичний змащувальний матеріал і рекомендується використовувати нетоксичну оливу.
- Вакуумні насоси.
- Змащування в цілому різних механізмів у харчовій і фармацевтичній промисловості, які вимагають мастило харчового класу.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

DIN 51524 частина 3 HVLP

DIN 51506 VDL

Інтервали заміни рідини при використанні у повітряних компресорах гвинтового типу:

Робоча температура <90°C – 10 000 мотогодин

Робоча температура 90-110°C – 8 000 мотогодин

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	SUNOCO SUNFOOD MPF FS				
ISO	-					
Колір	ASTM D-1500	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Густина @15 °C, kg/m ³	ASTM D-1298	825	840	840	843	850
В'язкість, cSt @40 °C	ASTM D-445	18	34	46	68	100
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	4,05	6,20	7,7	10,4	14,5
Індекс в'язкості	-	124	>130	>130	140	>140
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	220	>240	>250	>260	>260
Температура застигання, °C	ASTM D-97	-68	-58	-57	-54	-51
Корозія мідної стрічки, 100°C, 3 год	ASTM D-130	1a	1a	1a	1a	1a
Тест на корозію, дистильована вода	ASTM D-665	Прохід ить	Прохід ить	Прохід ить	Прохід ить	Прохід ить

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.