



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO CIRCO LIGHT RUBBER PROCESS OIL

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO CIRCO LIGHT RUBBER PROCESS OIL це високоякісна чиста нафтеніва технологічна олива.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Легко змішувана з гумою.
- Має вищі нафтеніві характеристики.

ЗАСТОСУВАННЯ

Технологічна олива в гумових сумішах, неопрен, EPDM (етилен-пропілен-діен-мономерний каучук), SBR (стирол-бутадіен-каучук), бутил, натуральний каучук тощо.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	SUNOCO CIRCO LIGHT RUBBER PROCESS OIL
Клас в'язкості ISO	ISO 3448	32
Колір	ASTM D-1500	3
Густина @15 °C, kg/m ³	ASTM D-1298	906
В'язкість, cSt @40 °C	ASTM D-445	29,8
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	4,4
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	170
Температура застигання, °C	ASTM D-97	-35
Анілінова точка, °C	-	76
Індекс рефракції 20-D	-	1,496
Інтерцепт рефракції (рефрактометрична різниця)	-	1,043
В'язкісно-гравітаційна константа	-	0,862
Типи вуглецевих сполук:		
- C _A %	-	11
- C _N %	-	46
- C _P %	-	43

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

