



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNIZOL GS

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNIZOL GS - це серія холодильних олів преміум-класу на нафтовій основі, які підходять для використання в побутових і промислових холодильних системах, що працюють з традиційними холодоагентами. Ці продукти вироблено з гідроочищених нафтових базових олів і посилено присадками останнього покоління для досягнення видатних характеристик, що гарантує відмінний захист і тривалий термін служби. Оливи дуже стійкі та практично не містять воску.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Дуже висока хімічна, термічна та окисна стабільність.
- Низький вміст воску.
- Чистіша робота компресорів з меншою кількістю відкладень і збоїв через залипання клапанів.
- Зменшені витрати на технічне обслуговування та простої.
- Видатна ефективність за низьких температур без відкладень воску.
- Сумісність із широко використовуваними матеріалами ущільнювачів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Оливи SUNOCO SUNIZOL GS можуть використовуватися практично в будь-якій холодильній установці, незалежно від температури компресора або випарника. Особливо підходять для холодоагентів HCFC та CFC, таких як: R12, R22, R401a, R402a, R402b, R403b, R403b, R406a, R408a, R409a. Оливи виключно працюють з природними холодоагентами, такими як R717, R600a та R290. Галузі застосування олів: холодильні системи та камери заводів харчової промисловості, фармацевтичних компанії, рибальських човнів тощо.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

DIN 51503 KAA, KC, KE

ГАЗИ/ХОЛОДОАГЕНТИ

Оливи SUNOCO SUNIZOL GS підходять для використання з холодоагентами: R12, R22, R401a, R402a, R402b, R403b, R403b, R406a, R408a, R409a, R717, R600a та R290.



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	SUNOCO SUNIZOL			
		3 GS	3,5 GS	4 GS	5 GS
Питома вага	-	0,903	0,904	0,906	0,907
В'язкість, cSt @40 °C	ASTM D-445	32	46	67	100
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	4,6	5,5	7	8,7
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	176	186	199	212
Температура застигання, °C	ASTM D-97	-42	-39	-36	-33
Температура помутніння, °C	-	-54	-51	-48	-45

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.